

ESPECIFICACION TECNICA

ALCOHOL POLIVINILICO – PVA.205

ORIGEN	JAPON			$(C_2H_4O)_x$
CODIGO	7398 A	ONU	-	CAS Nº 9002-89-5

PROVEEDOR

M.C. ZAMUDIO S.A.

ESPECIFICACION

Viscosidad (20°C – 4% sol. acuosa)	4.6 – 5.4 mPa.s
Grado de hidrólisis	86.50 – 89.00%
Volátiles	5.00% max
Cenizas (como Na ₂ O)	0.40% max
pH	5.0 – 7.0

ENVASE

BOLSA DE PAPEL DE 20 KG

Issued 02/07/2009 EDF
Updated 15/07/2009 EDF