

## ESPECIFICACION TECNICA

# ALCOHOL POLIVINILICO – PVA.217

ORIGEN	JAPON			(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>x</sub>
CODIGO	7399 A	ONU	-	CAS N° 9002-89-5

### PROVEEDOR

M.C. ZAMUDIO S.A.

### ESPECIFICACION

Viscosidad (20°C – 4% sol. Acuosa)	20.5 – 24.5 mPa.s
Grado de hidrólisis	87.00 – 89.00%
Volátiles	5.00% max
Cenizas (como Na <sub>2</sub> O)	0.40% max
pH	5.0 – 7.0

### ENVASE

BOLSAS DE PAPEL DE 20 KG

Issued 02/07/2009 EDF  
Updated 15/07/2009 EDF