

ESPECIFICACION TECNICA

ALCOHOL POLIVINILICO – PVA.224

ORIGEN	JAPON			(C ₂ H ₄ O) _x
CODIGO	7400 A	ONU	-	CAS N° 9002-89-5

PROVEEDOR

M.C. ZAMUDIO S.A.

ESPECIFICACION

Viscosidad (20°C – 4% sol. acuosa)	40.0 – 48.0 mPa.s
Grado de hidrólisis	87.00 – 89.00%
Volátiles	5.00% max
Cenizas (como Na ₂ O)	0.40% max
pH	5.0 – 7.0

ENVASE

BOLSA DE PAPEL DE 20 KG

Issued 02/07/2009 EDF
Updated 15/07/2009 EDF