

ESPECIFICACION TECNICA

DIOXIDO DE TITANIO RUTILO – R601

ORIGEN	CHINA			TiO ₂
CODIGO	9311 D	ONU	-	CAS N° 13463-67-7

PROVEEDOR

M.C. ZAMUDIO S.A.

ESPECIFICACION

TiO ₂	93.00% min
Poder reductor de tintas	105 min
Componentes volátiles @105°C	0.60% max
Resistividad extracto líquido acuoso	60 ohm.m min
pH (suspensión acuosa)	6.5 - 8.0
Absorción de aceites	21 g/100g max
Residuos de malla 45 um	0.05% max
Contenido de cristal rutilo	97.00% min

ENVASE

BOLSA DE 25 KG

Issued 11/05/2006 EDF
Updated 20/07/2009 EDF